



# 中华人民共和国国家标准

GB 28374—2012

---

## 电缆防火涂料

Fireproof coating for electric cable

2012-05-11 发布

2012-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准第5章、第7章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(TC 113/SC 7)归口。

本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。

本标准主要起草人:冯军、程道彬、覃文清、毛莹、胡新宇、刘凡敏。

# 电 缆 防 火 涂 料

## 1 范围

本标准规定了电缆防火涂料的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类电缆防火涂料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1723 涂料粘度测定法

GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 3181 漆膜颜色标准

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 6753.1 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 18380.32—2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**电缆防火涂料** fireproof coating for electric cable

涂覆于电缆(如以橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料作为导体绝缘和护套的电缆)表面,具有防火阻燃保护及一定装饰作用的防火涂料。

## 4 一般要求

4.1 电缆防火涂料的颜色执行 GB/T 3181 的规定,也可按用户要求协商确定。

4.2 电缆防火涂料可采用刷涂或喷涂方法施工。在通常自然环境条件下干燥、固化成膜后,涂层表面应无明显凹凸。涂层实干后,应无刺激性气味。

## 5 技术要求

电缆防火涂料各项技术性能指标应符合表1的规定。

表 1 电缆防火涂料技术性能指标

序号	项 目		技术性能指标	缺陷类别
1	在容器中的状态		无结块,搅拌后呈均匀状态	C
2	细度/ $\mu\text{m}$		$\leq 90$	C
3	黏度/s		$\geq 70$	C
4	干燥 时间	表干/h	$\leq 5$	C
		实干/h	$\leq 24$	
5	耐油性/d		浸泡 7 d,涂层无起皱、无剥落、无起泡	B
6	耐盐水性/d		浸泡 7 d,涂层无起皱、无剥落、无起泡	B
7	耐湿热性/d		经过 7 d 试验,涂层无开裂、无剥落、无起泡	B
8	耐冻融循环/次		经 15 次循环,涂层无起皱、无剥落、无起泡	B
9	抗弯性		涂层无起层、无脱落、无剥落	A
10	阻燃性/m		炭化高度 $\leq 2.50$	A

注: A 为致命缺陷, B 为严重缺陷, C 为轻缺陷。

## 6 试验方法

### 6.1 试件制备

#### 6.1.1 基材的选择

试验用基材为电缆外径为 $(30 \pm 2)$  mm,导体截面积为 $3 \times 50 \text{ mm}^2 + 1 \times 25 \text{ mm}^2$ ,且护套氧指数值为 $25.0 \pm 0.5$ 的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电缆表面应平整光滑。

#### 6.1.2 试件长度及数量

试件长度及数量应符合表 2 的要求。

表 2 试件长度及数量

序号	试验项目	试件长度/mm	试件数量
1	耐油性	125	3
2	耐盐水性	125	3
3	耐湿热性	125	3
4	耐冻融循环	125	3
5	抗弯性	2 000	3
6	阻燃特性	3 500	13

#### 6.1.3 试件的涂覆

试件应按产品说明书的规定进行涂覆,涂覆间隔时间不少于 24 h,每次涂覆应均匀。阻燃性试件

其一端 500 mm 的长度不应涂覆电缆防火涂料,其余试件涂覆长度为试件长度。

#### 6.1.4 状态调节

试件达到规定的涂层厚度后,应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境条件下调节至质量恒定(相隔 24 h 两次称量,其质量变化率不大于 0.5%)。

#### 6.1.5 涂层厚度

经状态调节至质量恒定后,涂层厚度应为(1±0.1)mm。涂层厚度的测定方法如下:

选用阻燃性试件来测定涂层厚度。从距试件涂覆端 100 mm 处开始,每间隔 400 mm 确定一个测点,共 8 个测点。涂覆前记录 8 个测点电缆的周长( $L_i$ )。涂覆后在测点上测量经状态调节至质量恒定后该测点的周长( $L'_i$ )。测量值保留到小数点后一位,单位为毫米(mm)。

用式(1)计算每个测点的涂层厚度。

$$\delta_i = \frac{L'_i - L_i}{2\pi} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

$i$  ——测点号(1~8);

$\delta_i$  ——测点处涂层厚度,单位为毫米(mm);

$L_i$  ——测点处涂覆前电缆周长,单位为毫米(mm);

$L'_i$  ——测点处涂覆后电缆周长,单位为毫米(mm)。

涂层厚度取 8 个测点涂层厚度的平均值,结果修约到小数点后一位,单位为毫米(mm)。

#### 6.2 试验环境条件

耐油性、耐盐性、耐冻融循环、抗弯性四项试验应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境条件下进行。

#### 6.3 在容器中的状态

打开盛有涂料的容器,经充分搅拌涂料后,观察涂料有无结块,是否均匀。

#### 6.4 细度

按 GB/T 6753.1 的规定进行试验。

#### 6.5 黏度

按 GB/T 1723 的规定进行试验。

#### 6.6 干燥时间

按 GB/T 1728(甲法)的规定进行试验。

#### 6.7 耐油性

6.7.1 经状态调节后的试件,试验前应用 1:1 的石蜡和松香的混合物对其浸泡的端头进行封端,封端长度为 3 mm~4 mm。

6.7.2 将三个试件封端的部分分别浸入三只盛机油的玻璃容器中,浸入深度为 2/3 试件长度。

6.7.3 试验期间,每隔 24 h 应观察一次并记录试验现象。试验至规定时间后,取出试件,用滤纸吸干试件表面浸液,目视观察试件,是否有起皱、剥落、起泡现象并予以记录。

6.7.4 三个试件中至少应有二个试件满足表 1 第 5 项的规定要求。

#### 6.8 耐盐水性

6.8.1 试件的封端按 6.7.1 的规定进行。

6.8.2 将三个试件封端的部分分别浸入三只盛浓度为 3%氯化钠溶液的玻璃容器中,浸入深度为 2/3 试件长度。

6.8.3 试验期间,每隔 24 h 应观察一次并记录试验现象。试验至规定时间后,取出试件,用滤纸吸干试件表面浸液,目视观察试件,是否有起皱、剥落、起泡现象并予以记录。

6.8.4 三个试件中至少应有二个试件满足表 1 第 6 项的规定要求。

#### 6.9 耐湿热性

6.9.1 试件置于温度 $(47\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $(95\pm 3)\%$ 的调温调湿箱中,持续 7 d。

6.9.2 试验期间,每隔 24 h 应观察一次并记录试验现象。试验至规定时间后,取出试件目视观察,是否有开裂、剥落、起泡现象并予以记录。

6.9.3 三个试件中至少应有二个试件满足表 1 第 7 项的规定要求。

#### 6.10 耐冻融循环性

6.10.1 将试件悬挂于试验架上,试件间距不小于 10 mm。然后将挂有试件的试验架置于 $(-20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的低温箱中,持续时间 3 h。

6.10.2 经低温试验后的试件,立即放入 $(50\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中,持续时间 3 h。

6.10.3 经高温试验后的试件,立即置于温度 $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $(50\pm 5)\%$ 的环境条件下,持续时间 18 h。

6.10.4 上述 6.10.1~6.10.3 的试验程序定为一个循环周期。

6.10.5 每进行一次循环后,目视观察试件是否有起皱、剥落、起泡现象并予以记录。

6.10.6 达到规定的循环次数后,三个试件中至少应有二个试件满足表 1 第 8 项的规定要求。

#### 6.11 抗弯性

6.11.1 将试件沿着直径 $(570\pm 5)\text{mm}$ 的圆柱体匀速地绕一圈,该操作在 10 s~20 s 内完成。将试件恢复原状后反方向按上述方法进行操作,再将试件恢复原状。目视观察试件有无起层、脱落、剥落现象并予以记录。

6.11.2 三个试件中至少应有二个满足表 1 第 9 项的规定要求。

#### 6.12 阻燃性

6.12.1 试件安装应符合 GB/T 18380.32—2008 中第 5 章中规定的 A F/R 类的试件安装要求,试件未涂覆电缆防火涂料的一端置于钢梯下方。

6.12.2 持续供火时间为 40 min。

6.12.3 在燃烧完全停止后(如果在停止供火 1 h 后,试件仍燃烧不止则强行熄灭),除去涂料膨胀层,用尖锐物体按压电缆基材表面,如从弹性变为脆性(粉化)则表明电缆基材开始炭化。然后用钢卷尺或直尺测量喷灯底边至电缆基材炭化处的最大长度,即为试件炭化高度(m)。

### 7 检验规则

#### 7.1 检验分类

7.1.1 电缆防火涂料的检验分出厂检验和型式检验。

- 7.1.2 出厂检验项目为在容器中的状态、细度、黏度、干燥时间、抗弯性、耐油性和耐盐水性。
- 7.1.3 型式检验项目为本标准规定的全部性能指标。有下列情形之一时,产品应进行型式检验:
- a) 新产品投产或老产品转厂的试制定型鉴定;
  - b) 正式生产后,产品的配方、工艺、原材料有较大改变时;
  - c) 产品停产一年以上恢复生产时;
  - d) 出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时;
  - e) 正常生产满三年时;
  - f) 质量监督部门提出要求时。

## 7.2 抽样

抽样按 GB/T 3186 的规定进行。

## 7.3 判定规则

- 7.3.1 出厂检验结果均应符合表 1 规定的技术性能指标;不合格的检验项目允许在同批样品中抽样进行复验,经复验合格后方可出厂。
- 7.3.2 型式检验的缺陷类别见表 1,产品质量合格判定原则为: $A=0$ 、 $B\leq 1$ 、 $B+C\leq 2$ 。

## 8 标志、包装、运输和贮存

- 8.1 产品包装上应注明产品名称、型号规格、执行标准代号、生产日期或批号、产品保质期以及生产企业名称、地址等内容。
- 8.2 产品应采取封闭的容器包装,包装应可靠,能防雨、防潮,并附有合格证和产品使用说明书。产品使用说明书应按 GB/T 9969 的要求编写。
- 8.3 产品运输时应防止雨淋、曝晒,不得重压和倒置,并应有明显的标志。运输时应遵守运输部门的有关规定。
- 8.4 产品应存放在通风、干燥、防止日光直接照射的场所,贮存温度应在  $5\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$  之间,堆码高度不超过 3 层。
-

中华人民共和国  
国家标准  
电缆防火涂料  
GB 28374—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字  
2012年7月第一版 2012年7月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-45353 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB 28374-2012